



RENOVATION
PERFECTION

SANITÁRIOS



UTILIZAÇÃO

Banheiras, prato de duche
Porcelana esmaltadas,
cerâmica, ferro fundido, aço
esmaltado, resinas acrílicas

Pias

Porcelana esmaltadas,
cerâmica, ferro fundido, aço
esmaltado, resinas acrílicas

Um sistema de alto desempenho para repintar instalações sanitárias.



100% ESTANCO - 100% ESTANQUE
TECNOLOGIA HYDRO+

- Adesão forte e durável, sem primário
- Alta resistência a mergulhos repetidos.

2 x 0,5L

Cor

ACETINADO

Branco

INFORMAÇÃO:

8h

Secagem entre 2 camadas

Água

Limpeza das
ferramentas

7
días

Secagem
completa

FERRAMENTAS:



- Rolo de laca para grandes superfícies planas
- Mini rolo de espuma de alta densidade para superfícies curvas



Misturador ou
vareta larga



Pincel
(para ângulos e
acabamentos)

PREPARAÇÃO

Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazê-las posteriormente.

O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura.

A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda. Enxaguar com água e deixar secar.

APLICAÇÃO DE TINTA

Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvette de aplicação) no boião de tinta e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.

Remova a torneira e / ou coloque a fita do pintor nas áreas a serem protegidas. Pinte as áreas de difícil acesso e o contorno dos acessórios de metal com o pincel.

Aplique a primeira camada com o rolo de espuma, começando na parte inferior e subindo em direção às bordas, trabalhando em faixas de cerca de 15 cm. Evite voltar para áreas já pintadas. A tinta pode parecer opaca, mas o resultado final é obtido em 2 camadas. Retire a fita do pintor e deixe secar 8h. Aplique a segunda camada da mesma maneira e deixe secar 8h antes de aplicar o protetor.

APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvette de aplicação) no boião de tinta e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.

Aplique cruzando as pinceladas e termine uniformizando no mesmo sentido. Deixe secar 8 horas e aplique uma segunda camada com o mesmo princípio.

Será necessário aguardar 7 dias de secagem antes de usar os banheiros (água de imersão, produtos de limpeza).

**Após adicionar o Additiv System à tinta, a mistura deve utilizar-se num prazo inferior a 10 dias para conservar as propriedades ótimas de aderência e de resistência.*

CONSELHOS V33

- A resistência ótima desta tinta obtém-se após 20 dias de secagem: Recomenda-se utilizar o suporte moderadamente (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado, etc.) durante este período.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

TINTA V33 - 500ml

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente no exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente num centro de recolha de resíduos (em contacto com a autoridade local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em COV: 4g/l.

PROTETOR V33 - 500ml

Contém produtos biocidas: Contém C(M)IT/MIT (3 :1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente no exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente num centro de recolha de resíduos (em contacto com a autoridade local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em COV : 52g/l.