



## VERNIZ MARITIMO

- Verniz poliuretano
- Especial Exterior
- Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas
- Impermeável

ANTI  
ABRASIÓN

ANTI  
ABRASÃO

BARNIZ  
VERNIZ  
POLIURETANO

★  
BRILLANTE  
BRILHANTE

## INFORMAÇÃO

TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE  
2 CAPAS  
/ DEMÃOS

6h

SECADO  
COMPLETO  
SECAGEM  
COMPLETA

24h

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL Y PISTOLA  
PINCEL E PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS  
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS



AGUARRÁS


### USO

- Compatível com qualquer tipo de madeiras europeias e exóticas.
- Ideal para qualquer superfície de madeira exterior (pontes, varas, camarotes...), com exceção da parte submersa do casco dos barcos.

### CARACTERÍSTICAS

- Verniz especial para iates, qualidade "marítima". Recomendado para todos os revestimentos de madeira exterior.
- A boa flexibilidade tanto da película como do verniz permite seguir as variações dimensionais da madeira.
- Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas.
- Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...).
- Excelente resistência às pressões mecânicas (atritos, queimaduras, choques...) e à intempérie.

## FORMATOS



0,75L



2,5L

## CORES



Incolor



Mel



RENDIMENTO



# VERNIZ MARITIMO

## PREPARAÇÃO

- Madeira não tratada: lixar e limpar.
- Madeira previamente envernizada: alisar suavemente com lixa de grão fino.
- Se o seu verniz anterior está descascado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.

Sua alta resistência a abrasão permite sua aplicação em lugares de transito exteriores: terraços, balcões, escadas exteriores..

## APLICAÇÃO

- Agitar bem antes de usar. Aplicar duas ou três demãos com o pincel ou a pistola sobre a madeira limpa, seca e sem gordura. Com o fim de conseguir um acabamento de alta qualidade, lixar ligeiramente entre cada demão com uma lixa fina, limpar o pó resultante com cuidado e aplicar a demão seguinte.
- Temperatura ideal de aplicação entre 10 e 25°C.
- Para conservar as latas utilizadas, deve colocar-se a lata com a tampa para baixo depois de fechar com cuidado.

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Contém hidrocarbonetos C9-C11, de nafta tratada com hidrogénio, de baixo ponto de ebulição. EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar. Limpar suas ferramentas com aguarrás. Não jogar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso. Valor limite UE para este produto (subcat.A/e) : 400 g/l (2010). Este produto contém máx. 400 g/l COV.