



# PROTETOR MADEIRA CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES  
MODERNAS

- HIDRÓFUGO E ANTI UV
- Resistente às variações de temperatura: -40°C / +60°C
- Textura anti-gota

## INFORMAÇÕES

TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE  
2 CAPAS  
/ DEMAS  
6h

SECADO  
COMPLETO  
SECAGEM  
COMPLETA  
2h

HASTA/ ATÉ  
**10**  
AÑOS/ANOS  
DE PROTECCIÓN  
DE PROTEÇÃO

### USO

- Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: postigos, janelas, persianas, pórticos, cercas, vigas, casas de jardim.
- Sobre todos os tipos de madeiras europeias e exóticas, velhas ou novas: carvalho, castanheiro, lariço, cedro...
- Compatível com todos os protetores antigos.

### CARACTERÍSTICAS

Inovação tecnológica para este protetor de longa duração criado para madeiras exposta a condições climáticas extremas..

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL, RODILLO Y PISTOLA  
PINCEL, ROLO E PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS  
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS



AGUA

ACETINADO ASPETO



RENDIMIETO

## FORMATOS



0,25L



0,75L



2,5L

## CORES



Cedro  
Branco



Carvalho  
Cinza



Cinza  
Prata



Cedro  
Prata



Antracita



Pinho  
Cinza



Pinho  
Escandinavo



Pinho  
Douglas



Vermelho



Verde

\*0,25 L somente em Cedro Branco, Carvalho Cinza, Pinho Escandinavo e Cinza Prata



# PROTETOR MADEIRA CLIMAS EXTREMOS

## TONALIDADES MODERNAS

### PREPARAÇÃO

A madeira a proteger deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixar os ângulos e as bordas para arredondar levemente.

- **MADEIRA BRUTA** : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente a madeira com o **FUNDO UNIVERSAL V33**.
- **MADEIRAS ESCURAS** (carvalho, castanheiro, lariço, cedro vermelho, abeto douglas, exóticas...) : diluir a primeira demão com um 15% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir (evitar uma aplicação oleosa). Iguamente pode-se aplicar um primário adequado.
- **MADEIRAS COM PROTETOR** : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e polida.
- **MADEIRAS OLEOSAS** : aplicar um solvente para desengordurar.

### APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o produto.
- Aplicar em duas capas. Para uma aplicação com pistola, diluir com um 10% de água.

### CONSELHOS

- Não aplicar sobre madeiras tratadas termicamente ou madeiras ácidas.
- Para as cores claras, sobre madeiras novas ou muito expostas, recomenda-se aplicar uma 3ª demão.
- O incolor utiliza-se sobretudo para a manutenção das madeiras já protegidas ou pintadas ou para esfumar outras cores.

### PROTECCIÓN

Proteção até 10 anos. A proteção aplica-se a:

- **AS MADEIRAS** novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de aplicação.
- **EXPOSIÇÃO**: unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.
- A proteção de 10 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

### PRECAUCIONES DE USO

**EUH208**: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. **P102**: Manter fora do alcance das crianças. **P271**: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501**: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar bem a embalagem depois do uso. Valor limite da UE para esse produto (cat A/e) : 130g/L (2010). Este produto contém max 4g/L COV  
**NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C**