



PROTETOR MADEIRA CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES
MODERNAS

- HIDRÓFUGO E ANTI UV
- Resistente às variações de temperatura: -40°C / +60°C
- Textura anti-gota

INFORMAÇÕES

TIEMPO DE SECADO
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE
2 CAPAS
/ DEMAOS

6h

SECADO
COMPLETO
SECAGEM
COMPLETA

12h

HASTA/ ATÉ
10
AÑOS/ANOS
DE PROTECCIÓN
DE PROTEÇÃO

USO

- Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: postigos, janelas, persianas, pórticos, cercas, vigas, casas de jardim.
- Sobre todos os tipos de madeiras europeias e exóticas, velhas ou novas: carvalho, castanheiro, lariço, cedro...
- Compatível com todos os protetores antigos.

CARACTERÍSTICAS

Inovação tecnológica para este protetor de longa duração criado para madeiras exposta a condições climáticas extremas..

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS
PINCEL, RODILLO Y PISTOLA
PINCEL, ROLO E PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS



AGUA

ACETINADO ASPETO

1L
± 12m²
RENDIMIETO

FORMATOS

CORES



0,75L



2,5L



Cedro
Branco



PROTETOR MADEIRA CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES MODERNAS

PREPARAÇÃO

- A madeira a proteger deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixar os ângulos e as bordas para arredondar levemente.
- MADEIRA BRUTA : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL V33.
 - MADEIRAS ESCURAS (carvalho, castanheiro, lariço, cedro vermelho, abeto douglas, exóticas...) : diluir a primeira demão com um 15% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir (evitar uma aplicação oleosa). Igualmente pode-se aplicar um primário adequado.
 - MADEIRAS COM PROTETOR : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e polida.
 - MADEIRAS OLEOSAS : aplicar um solvente para desengordurar.

APLICAÇÃO

- Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.
- Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o produto.
 - Aplicar em duas capas. Para uma aplicação com pistola, diluir com um 10% de água.

CONSELHOS

- Não aplicar sobre madeiras tratadas termicamente ou madeiras ácidas.
- Para as cores claras, sobre madeiras novas ou muito expostas, recomenda-se aplicar uma 3ª demão.
- O incolor utiliza-se sobretudo para a manutenção das madeiras já protegidas ou pintadas ou para esfumar outras cores.

PROTECCIÓN

Proteção até 10 anos. A proteção aplica-se a:

- AS MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de aplicação.
- EXPOSIÇÃO: unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.
- A proteção de 10 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUCIONES DE USO

EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar bem a embalagem depois do uso. Valor limite da UE para esse produto (cat A/e) : 130g/L (2010). Este produto contém max 4g/L COV
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C