



PROTETOR TERRAÇOS CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES
OPACAS

- Embeleza e protege os terraços de forma duradoura
- Hidrofugo e anti-UV
- Resiste a agua clorada

INFORMAÇÕES

TIEMPO DE SECADO
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE
2 CAPAS
/ DEMASIOS
4h



SECADO
COMPLETO
SECAGEM
COMPLETA
24h



USO

- para terraços, solos e placas de madeira.
- sobre todo tipo de madeiras: teca, madeira exótica, pinho.

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS
PINCEL - RODILLO / RODO



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência: Maresia, UVA, água clorada, humidade, manchas e gorduras.
- Segurança anti desliz em terraços e bordas de piscina: Conforme PN24 segundo a normativa AFNOR XP P05-011 dentro do respeito das condições de aplicação.
- Preserva o contato com a madeira e seu aspecto natural mate.

LIMPIEZA / LIMPEZA



AGUA



RENDIMIENTO



ASPETO

FORMATOS

CORES



0,75L



2,5L



Teca



PROTETOR TERRAÇOS CLIMAS EXTREMOS

PREPARAÇÃO

- MADEIRAS BRUTAS: limpar previamente com o Limpador Madeiras V33.

Sobre madeiras duras (Douglas): diluir a 1ª demão ao 10%.

- MADEIRAS NOVAS/OLEOSAS: é preferível deixar envelhecer um pouco a madeira no exterior para que o suporte esteja desengordurado antes da aplicação do Protetor Terraços de Madeira Climax Extremos V33. Verifica que o solo esteja completamente desengordurado mediante o «test da gota de água» colocando água sobre o solo em diferentes lugares. Se a gota fica na superfície, o solo ainda está engordurado e o Protetor terraços não penetrará. Em este caso desengordura com um desengordurante.

CONSELHOS

Sobre madeira nova ou decapada, tratar se é necessário com o Fundo Universal V33.

- No caso de manchas localizadas, limpar com a ajuda de um desengordurante.
- O aspeto pode variar segundo o tipo de madeira. Realiza uma prova previamente.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12° e 25°C em um ambiente seco e evitando as correntes de ar. A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

1. Remover bem com uma vara antes e durante a aplicação.
2. Aplicar abundantemente a primeira demão com um pincel ou rodo de laca de pelo curto (3 a 5 mm) de maneira que se impregne bem a madeira. Não retirar o excedente.
3. Deixar secar 4h.
4. Aplicar uma segunda demão também sem retirar o excedente. Cuida que nenhuma fibra fique pegada na madeira. Elimina as ferramentas sujas em uma bolsa de plástico fechada hermeticamente.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208: Contém benzisotiazolinona e hidroxifenil benzotriazol. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar somente ao ar livre ou em um ambiente bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar a lata depois do seu uso.

Valor limite UE para este produto: (Cat A/i): 140 g/L (2010). Este produto contém max 6g/L COV.

Não armazenar a temperaturas < 0°C.