



# TINTA PAVIMENTO CLIMAS EXTREMOS



- Alta resistência ao sol e à intempérie.
- Aplicação direta: sem primário.
- Alta resistência à fissuração.

## INFORMAÇÃO



SECAGEM ENTRE DEMÃO



SECAGEM COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS :  
Água



RENDIMENTO

### USO

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra, baldosas... Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para suportes de madeira.

### CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia exclusiva: alta resistência à água estancada, inclusive de forma prolongada (não isola).
- Alta resistência à fissuração.
- Não escorregadia: classe PN12 segundo a norma AFNOR XP P05-011, sistema antiderrapante não apto para as bordas de piscina.
- Lavável Alta Pressão.



Lavável



## FORMATOS



0,5L



2,5L

## CORES



Branco



Areia



Bege



Terracota



Cinza Escuro



Cinza Claro



# TINTA PAVIMENTO CLIMAS EXTREMOS

## PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar uma aderência correta de uma tinta para pavimento. O suporte deve estar limpo, seco, não gorduroso, poroso e não farinhento.

### SUPORTES BRUTOS:

Cimento / betão novo: deixar secar 3 meses antes de pintar.

Cimento / betão bruto: limpar com o Champô Pavimento V33. Verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água” no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Então voltar a aplicar o Champô Pavimento V33 até obter a porosidade necessária. Deixar secar 48 horas.

Pavimentos nivelados: Verificar a aderência numa pequena superfície.

Pedras, baldosas exteriores: limpar com o Champô Pavimento V33.

**SUPORTES JÁ PINTADOS:** Lavar. Lixar a superfície com grão grosso para retirar a tinta não aderente e retirar o pó.

## APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sem vento e sem chuva.

Mexer bem com uma varinha antes e durante a aplicação para homogeneizar o produto.

Aplicar a primeira demão (diluída com 5% de água em pavimento de cimento bruto).

Deixar secar 3 horas e aplicar a 2ª demão.

Em pavimento muito poroso ou muito solicitado, pode ser necessária uma 3ª demão.

Tempo necessário para voltar a utilizar a habitação = passagem: 12 horas / uso intenso: 48 horas.

Utilizar com precaução a 1ª semana.

## PROTEÇÃO

PROTEÇÃO 10 ANOS em pisos novos, seguindo as instruções de preparação e aplicação.

Para uso doméstico e suportes sem capilaridade

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C**

**EUH208:** Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. **P102:** Manter fora do alcance das crianças.

**P271:** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não jogar os resíduos no esgoto.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 48 g/l COV.