



TINTA PAVIMENTO CLIMAS EXTREMOS



- Alta resistência ao sol e à intempérie.
- Aplicação direta: sem primário.
- Alta resistência à fissuração.

INFORMAÇÃO



SECAGEM ENTRE DEMÃO



SECAGEM COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS :
Água



RENDIMENTO



Lavável



USO

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra. Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para suportes de madeira. Não é adequado para baldosas e solos de garagem.


CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia exclusiva: alta resistência à água estancada, inclusive de forma prolongada (não aísia).
- Alta resistência à fissuração.
- Não escorregadia: classe PN12 segundo a norma AFNOR XP P05-011, sistema antiderrapante não apto para as bordas de piscina.
- Lavável Alta Pressão.

FORMATOS



0,5L



2,5L

CORES

SATINADO ACETINADO

Branco

Areia

Bege

Terracota

Cinza Claro

Cinza Escuro



TINTA PAVIMENTO CLIMAS EXTREMOS

PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar uma aderência correta de uma tinta para pavimento. O suporte deve estar limpo, seco, não gorduroso, poroso e não farinhento.

SUPORTES BRUTOS:

Cimento / betão novo: deixar secar 3 meses antes de pintar.

Cimento / betão bruto: limpar com o Champô Pavimento V33. Verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água” no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Então voltar a aplicar o Champô Pavimento V33 até obter a porosidade necessária. Deixar secar 48 horas.

Pavimentos nivelados: Verificar a aderência numa pequena superfície.

Pedras: limpar com o Champô Pavimento V33.

SUPORTES JÁ PINTADOS: Lavar. Lixar a superfície com grão grosso para retirar a tinta não aderente e retirar o pó.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sem vento e sem chuva.

Mexer bem com uma varinha antes e durante a aplicação para homogeneizar o produto.

Aplicar a primeira demão (diluída com 5% de água em pavimento de cimento bruto).

Deixar secar 3 horas e aplicar a 2ª demão.

Em pavimento muito poroso ou muito solicitado, pode ser necessária uma 3ª demão.

Tempo necessário para voltar a utilizar a habitação = passagem: 12 horas / uso intenso: 48 horas.

Utilizar com precaução a 1ª semana.

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO 10 ANOS em pisos novos, seguindo as instruções de preparação e aplicação.

Para uso doméstico e suportes sem capilaridade

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não jogar os resíduos no esgoto.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 48 g/l COV.