

VERNIZ TIJOLOS

- Impermeabiliza todos os tipos de pedras.
- Aplicação fácil : não goteja.

DESTINO

Ideal para todas as superfície de tijolo e pedra natural, tanto no exterior como no interior (excepto os pavimentos).

CARACTERÍSTICAS

Verniz especial para tijolos e pedras naturais ou artificiais. Ressalta a sua beleza e conserva seu aspecto natural.

Resistente à água e à humidade.

Protege os tijolos da sujidade atmosférica.

- •As resinas flexíveis impeden o agregado prematuro da película e protegem contra os raios U.V.
- •Hidrófugo: evita a penetração da água e da humidade.
- •Existe em dois acabamentos : brilhante e mate.
- •Não goteja. Aplicação fácil.

PREPARAÇÃO

- Limpar e desengordurar a superfície com água e uma escova. Deixar secar.
- O suporte deve ser poroso para que o verniz tenha uma boa aderência: Verificar a porosidade do suporte graças ao "teste da gota de água" colocada no suporte. Se ficar na superfície, o suporte não é poroso e o verniz não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido clorídrico e água (1L para 4L de água) para aumentar a porosidade e depois lavar com água.
- Deixar secar 48 horas. Fazer novamente o teste da gota de água para comprovar que o seu suporte esteja correctamente poroso.

APLICAÇÃO

- Agitar bem a lata antes da aplicação.
- Aplicar o VERNIZ PARA TIJOLOS V33 sobre uma superfície limpa e seca com um pincel, rolo ou pistola (neste caso, diluir com 10 % de aguarrás).
- Deixar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar a segunda demão.

MANUTENÇÃO

• Retirar o pó e a humidade com um pano humedo.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

EUH2Ó8: Contém 2-butanona-oxima, os ácidos gordos de tall oil. Pode provocar uma reacção alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Valor límite da UE para o produto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contem máx. en COV: 500 g/l .





Ferramentas: pincel, rolo ou pistola

Secagem: entre demãos 6h Secagem Completa 24h

Rendimento: ± 12m²/L Limpeza : AGUARRÁS