



# VERNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES  
CLASICAS/CLASSICAS

- Verniz de poliuretano
- Hidrófugo
- Resistente a temperaturas extremas: -40 ° C / + 60 ° C.
- Alta concentración en agentes anti-UV.
- Especial Exterior

## INFORMAÇÕES

TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE  
2 CAPAS  
/DEMAÓS

6h

SECADO  
COMPLETO  
SECAGEM  
COMPLETA

12h

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS

PINCEL



LIMPIEZA / LIMPEZA



AGUARRÁS

### USO

- Para toda a marcenaria exterior submetida à intempérie: marcos, portas, janelas, persianas, portões...
- Aplica-se sobre todos os tipos de madeira (inclusive no carvalho), europeias e exóticas, novas ou antigas.

### CARACTERÍSTICAS

- Hidrófugo.
- Alta concentración en agentes anti-UV.
- Elevada proteção sol, geada, neve
- Verniz poliuretano 8 anos de proteção
- Impermeável, anti abrasão



RENDIMIENTO



## FORMATOS

## CORES



0,25L



0,75L



2,5L



Incolor



Carvalho  
claro



Pinho



Carvalho  
escuro



Mogno



# VERNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS

## PREPARAÇÃO

- MADEIRA BRUTA : escovar e retirar o pó. Diluir a 1ª demão
- MADEIRA ENVERNIZADA : lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240. Se o seu verniz anterior desprendeuse em escamas, eliminar a capa com o Super Decapante madeira V33. Enxaguar com água. Deixar secar durante 24h. Escovar e retirar o pó.
- MADEIRA PINTADA : Decapar com o decapante madeira V33. Enxaguar com água. Deixar secar 24h. Lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó
- MADEIRA COM PROTETOR DECORATIVO : lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó. Arredondar levemente os ângulos da sua marcenaria com papel de lixa para assegurar uma aplicação homogénea do verniz.

## APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, tempo seco e sem corrente de ar.

- Aplicar com pincel a 1ª demão e deixar secar 6 horas
- Lixar levemente com papel de lixa grão fino (240) e retirar o pó antes de aplicar a 2ª demão
- Evitar as sobre capas

## PROTEÇÃO

A duração se aplica a: As MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de aplicação

- EXPOSIÇÃO : unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.

A proteção de 8 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208 : Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquidos e vapores inflamáveis. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Valor limite da UE para este produto (cat A/e) : 400g/L (2010). Este produto contém máx. 400g/L COV.