



VERNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE ACETINADO

- Ultra-resistência aos riscos e manchas
- Tecnología Extrem-Protect.
- Protege os móveis, objetos, portas, tampos...

INFORMAÇÕES

ACETINADO ASPETO

1L
±12 m²

RENDIMENTO

3h

SECAGEM

LIMPEZA:
Água

USO

• Recomendado para a decoração e proteção das madeiras interiores: móveis, objetos, portas...

CARACTERÍSTICAS

- Dá uma cor rica e intensa à madeira.
- Garante uma resistência excelente às pancas das, aos riscos, às manchas e à água.
- Grande facilidade de aplicação: não escorre, tensão perfeita, secagem rápida, ausência de cheiro desagradável.
- Norma Brinquedos EN 71.3 Os vernizes interiores V33 são formulados segundo cadernos de encargos escrupulosos para contribuir para o respeito pelo utilizador, do seu habitat e do meio-ambiente ao mesmo tempo que garante um nível de desempenho excelente.

São submetidos a ensaios normalizados realizados por laboratórios independentes que comprovam: o respeito pela qualidade do ar interior medido segundo a norma EN 16 000, das emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) inferiores às restrições regulamentares, a ausência de substâncias perigosas (formaldeídos, etc).

FORMATOS

CORES





VERNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE

PREPARAÇÃO

- **MADERA BARNIZADA:** Lije cuidadosamente con papel de lija de grano fino (240). Si el barniz está desconchado, decápelo con el DECAPANTE ESPECIAL MADERA V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas.
- **MADERA ENCERADA:** Retire las capas de cera con un desencerador. Lije con papel de lija de grano fino (240) y limpie el polvo.
- **MADERA GRASA (teca...):** Desengrase. Lije con papel de lija de grano fino (240) y limpie el polvo.

APLICAÇÃO

Condiciones idóneas de aplicación: sobre madera bruta, limpia y seca, entre 12º y 25º con tiempo seco, al abrigo de corrientes de aire y del sol.

Agite antes y durante el uso con ayuda de una varilla larga y ancha para homogeneizarlo bien.

Aplique con pincel, mini rodillo en capas regulares en el sentido de las fibras de la madera evitando el exceso de espesor.

Deje secar la primera capa durante 3 horas.

Lije ligeramente con papel de lija fino (240) y elimine el polvo antes de aplicar la segunda capa. Deje secar.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C

EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Pode provocar uma reação alérgica. P102 Manter fora do alcance das crianças. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)

Valor limite de la UE para el producto (cat.A/e): 150g/l (2007) – 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 6g/l.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso.