



# PROTETOR DECORATIVO Jardim

- Protege dos raios solares e da intempérie.
- Ideal para as casas de madeira, persianas, portões, vigas, janelas...

## DESTINO

- Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: postigos, janelas, persianas, pórticos, cercas, vigas, casas de jardim.
- Ideal para as madeiras brancas.
- Madeiras resinosas do jardim (pinho, melis, abeto...)
- Compatível com qualquer tipo de antigos protetores ao dissolvente.

## CARACTERÍSTICAS

- Ideal em exterior para proteger e decorar as madeiras resinosas absorventes e muito sujeitas a rachaduras (pinho, melis, abeto...) e/ou autoclave:
- PROTEÇÃO ANTI-UV:** Protege a madeira contra os raios ultravioletas.  
**IMPERMEÁVEL:** Protege a madeira da chuva e da humidade. Impede que a madeira fique cinza.  
**MICROPOROSO:** Deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.
  - De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
  - Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro desagradável.
  - Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.

## PREPARAÇÃO

A madeira deve estar limpa e seca.

- Madeiras sujas: Polir e limpar. Tratar previamente com o Fundo Longa Duração Multiusos V33, para uma melhor proteção.
- Madeira já tratada (com antigo protetor): Raspar para retirar as partes não aderentes, lixar para obter uma superfície lisa e limpa.

## APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o produto.
- Atenção: O aspeto na lata não corresponde com a cor obtida alguns minutos depois de secar a demão aplicada.
- Aplicar em 2 camadas com pincel, rolo ou pistola (neste caso diluído a 10%). Lixar entre demãos para uma maior impregnação da madeira.

## CONSELHOS

- Sobre madeiras novas ou muito expostas, é aconselhável aplicar uma 3ª demão no caso das cores claras.

## PROTEÇÃO

A proteção de 3 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).



**Aplicação:** Pincel, pistola, rolo

**Secagem entre demãos:** 3h

**Secagem completa:** 12h

**Rendimento por demão:** +/-  
12m<sup>2</sup>/L

**Limpeza:** Água

**Aspeto:** mate