



Climas extremos PROTETOR DE MADEIRA

- **Resistente às variações de temperatura: -40°C / +60°C**
- **Textura anti-gota**
- **Tonalidades: clássicas**

DESTINO

- Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas.
- Compatível com todos os protetores antigos.

PREPARAÇÃO

A madeira a proteger deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixar os ângulos e as bordas para arredondar levemente.

- **MADEIRA BRUTA** : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL V33.
- **MADEIRAS ESCURAS** (carvalho, castanheiro, lariço, cedro vermelho, abeto douglas, exóticas...): diluir a primeira demão com um 15% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir (evitar uma aplicação oleosa). Igualmente pode-se aplicar um primário adequado.
- **MADEIRAS COM PROTETOR** : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e polida.
- **MADEIRAS OLEOSAS** : aplicar um solvente para desengordurar.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Remover bem o protetor e aplicar em duas capas.
- Para uma aplicação com pistola, diluir com um 10% de água.

CONSELHOS V33

- Não aplicar sobre madeiras tratadas termicamente ou madeiras ácidas.

PROTEÇÃO – 10 anos

- A proteção de 10 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).



FERRAMENTAS: Pincel, rolo e pistola

TEMPO DE SECAGEM:
Entre demãos 6H - Secagem completa 12H

RENDIMENTO: 1L = 12m²

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS: AGUA

