



# CLIMAS extremos PROTECTOR TERRAÇOS DE MADEIRA



• *Embeleza e protege os terraços de maneira prolongada*

## CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência: Maresia, UVA, água clorada, humidade, manchas e gorduras.
- Segurança anti deslize em terraços a : Conforme PN12 segundo a normativa AFNOR XP P05-011 dentro do respeito das condições de aplicação.

Sistema antiderrapante não apto para as bordas de piscina.

- Preserva o contacto com a madeira e seu aspeto natural mate.

## USO

- Para terraços, solos e placas de madeira.
- Sobre todo tipo de madeiras: teca, madeira exótica, pinho.

## PREPARAÇÃO

- MADEIRAS BRUTAS : previamente limpa com o Limpador Madeiras V33. Sobre madeiras duras (Douglas): diluir a 1ª demão ao 10%.
- MADEIRAS NOVAS/OLEOSAS : é preferível deixar envelhecer um pouco a madeira no exterior para que o suporte esteja desengordurado antes da aplicação do Protetor Terraços de Madeira Climax Extremos V33. Verifica que o solo esteja completamente desengordurado mediante o «test da gota de água» colocando água sobre o solo em diferentes lugares. Se a gota fica na superfície, o solo ainda está engordurado e o Protetor terraços não penetrará. Em este caso desengordura com um desengordurante.

## APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12° e 25°C em um ambiente seco e evitando as correntes de ar. A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

1. Remover bem com uma vara antes e durante a aplicação.
2. Aplicar abundantemente a primeira demão com um pincel ou rodo de laca de pelo curto (3 a 5 mm) de maneira que se impregne bem a madeira. Não retirar o excedente.
3. Deixar secar 4h.
4. Aplicar uma segunda demão também sem retirar o excedente. Cuida que nenhuma fibra fique pegada na madeira. Elimina as ferramentas sujas em uma bolsa de plástico fechada hermeticamente.

## CONSELHOS V33

- Sobre madeira nova ou decapada, tratar se é necessário com o Fundo Universal V33.
- No caso de manchas localizadas, limpar com a ajuda de um desengordurante.
- O aspeto pode variar segundo o tipo de madeira. Realiza uma prova previamente.

TONALIDADES  
OPACAS

**Ferramentas:** Pincel, rolo

**Tempo de secagem:** Entre 2 demãos 4H  
Secagem completa 24H

**Rendimento:** 1L= 12m<sup>2</sup> por 1 demão

**Limpeza :** AGUA

