


# Azulejos



## USO

### Móveis de casa de banho

- Madeira em bruto, envernizada ou pintada, melamina, estratificado
- PVC, inox e metais

### Paredes da casa de banho, incluindo interiores de duche com azulejos

Azulejos, listeles, blocos de vidros, madeira...

## A pintura para renovar seu banheiro





- Direto em azulejos e móveis
- Alta resistência aos produtos de limpeza.
- Acabamento liso.

750ml – 2L

## Cores

ACETINADO



## Azulejos

## INFORMAÇÃO:

2L = +/- 24m<sup>2</sup>  
12m<sup>2</sup> acabamento em 2 demãos

6h

Secagem entre demãos

Água

Limpeza das ferramentas

48h

Secagem completa

## FERRAMENTAS:



Mesclador ou  
vara larga



Pincel  
(para ângulos, esquinas e  
acabamento)



Rolo para lascar

## PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa **OBRIGATÓRIA**.

A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda (insistindo nas juntas). Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois.

- **Em materiais sem pintar (azulejos, vidro, estratificado...)** : lavar, enxaguar abundantemente com água clara e deixar secar.
- **Em suportes em bruto/porosos (madeira, MDF...)** : lixar e retirar o pó.
- **Em suportes pintados ou envernizados:** lavar, enxaguar abundantemente com água clara e deixar secar. Lixar com papel de lixa (grão 240) e retirar o pó.

## APLICAÇÃO

Aplicar a pintura a temperatura ambiente entre 12°C e 25°C e evitar as correntes de ar.

1. Esvaziar a mono doses do Additiv System na lata de pintura e misturar sua pintura com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem.
2. Começar pelos ângulos, molduras ou juntas de sua superfície a pintar. Trabalhar a pintura por pequenas superfícies. Aplicar cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 8 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.

Em superfícies horizontais, a pintura tem que proteger-se com o verniz para bancadas Renovation Perfection de V33.

**Uma vez o Additiv System acrescentado à pintura, a mistura deve ser usada em um tempo máximo de 10 dias para conservar as características de aderência e resistência.**

## CONSELHOS V33

- Para a conservação do suporte, use um limpador suave e uma esponja não abrasiva.
- A resistência perfeita dessa pintura obtém-se depois de 20 dias de secagem. Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.