

USO

Cerâmicas
Grés, cerâmica, mármore, granitos…

Parquets e escadas

A pintura para chãos interiores para repintar aos chãos de cerâmica



PROTECCIÓN REFORZADA · PROTEÇÃO REFORÇADA
TECNOLOGIA CERÂMICA

- Direto em parquets, laminados, cerâmicas
- Aderência perfeita, sem primário.
- Alta resistência ao tráfego intenso.

75ml- 750ml – 2L

Cores

ACETINADO

BRANCO ALGODÃO	GRIS PEROLA	CINZA TITANIO	CINZA GRAFITE	PRETO ASFALTO	CASTANHO TAUPE

RENOVATION PERFECTION

Suelos & Escaleras
Solos & Escadas

INFORMAÇÃO:

2L = +/- 20m²
10m² acabamento em 2 demãos:

3h **Secagem entre 2 demãos**

Água **Limpeza das ferramentas**

24h **Secagem completa**

FERRAMENTAS:



Mesclador ou vara larga



Pincel spalter



ROLO PARA LACAR
(chão embaldosado)
Rolo com pelos 8 a 12 mm
(parquet)



Pistola

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.
A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador em pó.
• **Em laminado e madeira envernizada ou pintada em bom estado**: lavar, enxaguar e deixar secar. Lixar levemente com papel de lixa (grão 200) e retirar o pó.
• **Em Carvalho e Castanheiro bruto**: aplicar um primário adequado para bloquear os taninos.
• **Em cerâmicas**: lavar com o desincrustante de pavimento V33, insistir nas juntas, enxaguar e deixar secar.
• **Em cerâmicas já pintadas em boas condições**: lavar com o desincrustante de pavimento V33, enxaguar abundantemente e deixar secar. Lixar (grão 240) e retirar o pó.
• **Em cerâmicas já pintadas e usadas**: lixar com papel de lixa (grão 60 e logo com grão 120) até ter o suporte em bruto. Retirar o pó, lavar com o desincrustante de pavimento V33, enxaguar e deixar secar.

APLICAÇÃO

Aplique a pintura a temperatura ambiente entre 12°C e 25°C e evite as correntes de ar.
1. Esvaziar completamente o Additiv System (monodosis presente na cuba aplicadora) na lata de pintura e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo da lata com uma vara larga.
2. Começar pelo contorno do cómodo com um pincel e então continuar com o rolo. Trabalhar a pintura por pequenas superfícies. Aplicar cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Não voltar sobre o seu trabalho no curso da secagem. Deixar secar 3 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.
Depois do Additiv System vertido na pintura, a mistura deve ser usada no prazo final inferior a 10 dias para manter as características ótimas de aderência e resistência.

CONSELHOS V33
• Para a conservação do suporte, use um limpador suave e uma esfregona.
• A resistência perfeita dessa pintura obtêm-se depois de 20 dias de secagem: Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.