



TRATAMENTO INSETICIDA MADEIRAS INTERIORES

Ideal para todos os tipos de madeira atacadas ou sãs no interior ou fora da casa

USO

- Para todos os tipos de madeiras
- Aconselhavel para moveis encerados, envernizados...
- Não dana AS MADEIRAS NOBRES

CARACTERÍSTICAS

Nova geração de Tratamento de AÇÃO contra insetos que IMPEDE reinfestação mantendo-se activo no interior da madeira.

- Elimina os INSETOS XILÓFAGOS e as respectivas larvas.
- Aconselhavel para a preparação da madeira antes dos acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários...

PREPARAÇÃO

A madeira não deve ter nenhum acabamento, deve estar limpa e seca.

- Madeira envernizada ou pintada: Decapar com o Decapante especial para madeira V33.
- Madeira encerada: Remover as demãos de cera com desencerador. Lixar e aspirar o pó.
- Madeira com protetor: Lixar para chegar à madeira em bruto.

APLICAÇÃO

- Aplicação em madeira já atacada :
 - 1 – Eliminar as zonas quebradiças usando uma escova de aço ou substituir as zonas mais danificadas.
 - 2 – Aplicar abundantemente 3 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de baixa pressão) em toda a superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens.
- Aplicação em madeira sã: Aplicar abundantemente 2 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de baixa pressão) em toda a superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens.
- Temperaturas ideais de aplicação entre 12 e 25 ° C.
- Produto de uso profissional para aplicação em madeiras, por pincelagem ou pulverização.
- Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

CONSELHOS

- É aconselhável tratar a sua madeira preventivamente.
 - Assim, pode proteger a madeira contra os insetos e, se estiver em uma área infestada, dos termitas.
- ATENÇÃO: esse produto pode gerar vapores que podem inflamar-se facilmente em ambientes fechados e na presença de faíscas ou de qualquer fonte de inflamáveis.

Prazo de validade: 50 meses. Titular da autorização : V33 La Muyre 39210 Domblans França . Telefone : 03 84 35 00 33.

Autorização de colocação no mercado nê : PT / DGAV ARMPB08 – 30/2020.



Ferramentas: pincel e pistola baixa Pressão

Tempo de secagem:

Entre 2 demãos 1H

Secagem completa 48H

Rendimento:

Madeira sã: 5m²/L

Madeira atacada: 3m²/L

Limpeza : Aguarrás