



# TINTA PARA PAVIMENTO

## CLIMAS EXTREMOS

### ESPECIAL EXTERIOR



- **Alta resistência ao sol e à intempérie.**
- **Aplicação direta: sem primário.**

#### USO

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra, baldosas... Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para suportes de madeira.

#### CARACTERÍSTICAS

Tecnologia exclusiva: alta resistência à água estancada, inclusive de forma prolongada (não isola). Alta resistência à fissuração. Não escorregadia: classe PN12 segundo a norma AFNOR XP P05-011, sistema antiderrapante não apto para as bordas de piscina.

#### PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar uma aderência correta de uma tinta para pavimento. O suporte deve estar limpo, seco, não gorduroso, poroso e não farinhento.

##### SUPORTES BRUTOS:

Cimento / betão novo: deixar secar 3 meses antes de pintar.

Cimento / betão bruto: limpar com o Champô Pavimento V33. Verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água" no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Então voltar a aplicar o Champô Pavimento V33 até obter a porosidade necessária. Deixar secar 48h.

Pavimentos nivelados: Verificar a aderência numa pequena superfície.

Pedras, baldosas exteriores: limpar com o Champô Pavimento V33.

##### SUPORTES JÁ PINTADOS:

Lavar. Lixar a superfície com grão grosso para retirar a tinta não aderente e retirar o pó.

#### APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sem vento e sem chuva. Mexer bem com uma varinha antes e durante a aplicação para homogeneizar o produto. Aplicar a 1ª demão (diluída com 5% de água em pavimento de cimento bruto). Deixar secar 3 h e aplicar a 2ª demão. Em pavimento muito poroso ou muito solicitado, pode ser necessária uma 3ª demão. Tempo necessário para voltar a utilizar a habitação = passagem: 12 h/uso intenso: 48h. Utilizar com precaução a 1ª semana.

#### PROTEÇÃO 10 ANOS

Em pisos novos, seguindo as instruções de preparação e aplicação. Para uso doméstico e suportes sem capilaridade

**Aplicação:** Pincel, rolo

**Secagem entre demãos:** 3h

**Secagem completa:** 12h

**Rendimento por demão:** 1L = +/- 14m<sup>2</sup>

**Limpeza:** AGUA