



VERNIZ ANTIDERRAPANTE

- **Excelente aderência em todos os tipos de pavimentos, interiores ou exteriores.**
- **Impermeável e anti-UV.**



CARACTERISTICAS

Verniz antiderrapante V33 à base de micro-grãos sintéticos. Reforça a função antiderrapante em todo tipo de pavimento no interior e exterior.

Tratamento antiderrapante compatível com todos os suportes: tinta de pavimento, cimento, betão, ladrilhos, gres, piso de cerâmica, pedra...

Ideal para pavimentos escorregadios, escadas, terraços de exterior ou chão de lavanderia...

O sistema antiderrapante não é apto para as bordas das piscinas.

PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento.

O suporte deve estar limpo, seco, poroso e não gorduroso.

É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar. No caso do pavimento estar frequentemente húmido, aconselhamos realizar uma prova prévia em uma pequena superfície.

SUPORTES BRUTOS:

- **Cimento/betão novo:** aguardar 3 meses para uma secagem completa.
- **Cimento/betão bruto:** lavar o pavimento com Champô Pavimentos V33. Verificar a porosidade com o "teste da gota d'água" depositado no pavimento. Se permanecer na superfície, o piso não é poroso e o produto não vai aderir. Repita a aplicação do Champô Pavimentos V33, concentrando a dose, depois enxague e repita até obter um nível de porosidade suficiente. Deixe secar 48 horas.
- **Pavimentos cerâmicos :** Enxaguar para retirar os produtos de manutenção. Lavar com Champô Pavimentos V33, lixar com lixa 160 e retirar o pó.

SUPORTES JÁ PINTADOS:

Lavar. Lixar com lixa grossa e retirar a camada não aderente. Retirar o pó.

Não é apto para superfícies oleadas ou enceradas.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C com tempo seco e sem correntes de ar.

Material: pincel ou rolo

Mexer bem antes de cada utilização com uma varinha longa e larga para obter uma mistura homogénea. Aplicar uma demão sem diluição.

Em superfícies porosas pode ser necessária uma segunda demão.

Deixe secar 3 horas entre demãos.

Tempo de colocação em serviço do pavimento (transitar): 12 h.

Lavável com produtos de limpeza comuns.

Ferramentas:	Pincel ou rolo
Secagem:	Ao toque : 30 min Entre demãos 3h
Rendimento:	± 12m ² /L
Limpeza :	AGUA