



Climas extremos VERNIZ EXTERIOR



TONALIDADES
CLASICAS/CLASSICAS

- *Elevada proteção sol, geada, neve*

USO

- Para toda a marcenaria exterior submetida à intempérie: marcos, portas, janelas, persianas, portões...
- Aplica-se sobre todas as essências de madeira (inclusive no carvalho), europeias e exóticas, novas ou antigas.

PREPARAÇÃO

A madeira tem que estar bruta, limpa e seca.

- MADEIRA BRUTA : escovar e retirar o pó. Diluir a 1ª demão
- MADEIRA ENVERNIZADA : lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240. Se o seu verniz anterior despreendeu-se em escamas, eliminar a capa com o Super Decapante madeira V33. Enxaguar com água. Deixar secar durante 24h. Escovar e retirar o pó.
- MADEIRA PINTADA : Decapar com o decapante madeira V33. Enxaguar com água. Deixar secar 24h. Lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó
- MADEIRA COM PROTETOR DECORATIVO : lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó. Arredondar levemente os ângulos da sua marcenaria com papel de lixa para assegurar uma aplicação homogénea do verniz.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, tempo seco e sem corrente de ar.

- Aplicar com pincel a 1ª demão e deixar secar 6 horas
- Lixar levemente com papel de lixa grão fino (240) e retirar o pó antes de aplicar a 2ª demão

PROTEÇÃO – 8 anos

A duração se aplica a: As MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de aplicação

- EXPOSIÇÃO : unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos. A proteção de 8 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

Ferramentas: Pincel

Tempo de secagem:

Entre 2 demãos 6h

Secagem completa 12h

Rendimento: 2 demãos ± 6m²/L

Limpeza : AGUARRÁS

