



## PINTURA + PROTETOR SANITARIOS



**ADERÊNCIA PERFEITA EM TODOS OS SUPORTES - SEM PRIMÁRIO**  
Direto em banheira, lavatório, base de chuveiro.

Sistema (pintura + protetor) para os sanitários, lavatórios, banheiras, base de chuveiro, bidê em porcelana esmaltada, cerâmica; ferro fundido, aço esmaltado. Uso interior.

**2 X 500ML**

Cor

ACETINADO

BRANCO

### FERRAMENTAS:



Mesclador ou  
vara larga



Pincel



Rolo de  
espuma



## INFORMAÇÃO:

1L = +/- 6m<sup>2</sup>

Secado entre  
2 demãos

8h

7d

Água

Limpeza das  
ferramentas

7 dias de secagem antes  
de usar os sanitários

## PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa muito importante. Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois. O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura. Lixar o suporte e lavar com um limpador em pó. Enxaguar e deixar secar.

## 1. APLICAÇÃO DA PINTURA

Esvaziar a primeira mono dose do Additiv System\* na lata de pintura (A) e misturar com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem. Desmontar as torneiras e/ou colocar a fita de pintor nas áreas a proteger. Pintar com o pincel as áreas de acesso difícil ou o contorno dos acessórios metálicos. Aplicar a primeira demão com o pincel, começando pelo fundo e ascendendo para as bordas, pintando em bandas de 15cm. Evitar passar novamente em áreas já pintadas. A pintura pode não parecer muito opaca mas o resultado final é obtido em 2 demãos. Remover a fita de pintor e deixar secar 8h. Aplicar a segunda demão com o rolo de espuma da mesma maneira e deixar secar 8h antes de aplicar o protetor.

## 2. APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvaziar a segunda mono dose do Additiv System\* na lata do protetor (B) e misturar com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem. Aplicar a primeira demão cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 8 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.

Será necessário esperar 7 dias de secagem antes de usar os sanitários (água em imersão, produtos de limpeza).

\*Uma vez o Additiv System seja acrescentado, a mistura deve ser usada em um tempo máximo de 10 dias para conservar as características de aderência e resistência.

## CONSELHOS

A resistência perfeita dessa pintura obtêm-se depois de 20 dias de secagem: Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.

### PRECAUÇÕES DE USO:

#### PINTURA

Contém produtos biocidas (Conservantes): Contém mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C. Valor limite UE para este produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Este produto contém menos 4g/L COV.

#### PROTETOR

Contém produtos biocidas (Conservantes): Contém mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C. Valor limite UE para este produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Este produto contém menos 52g/L COV.