



O PROTETOR DE MADEIRA QUE DURA, EM QUALQUER ESTAÇÃO.

Você quer valorizar sua madeira e protegê-la dos danos do dia a dia? O protetor de madeira Climas Extremos oferece a solução para preservar sua madeira no verão e no inverno, independentemente das condições climáticas.

ALTA RESISTÊNCIA

- Proteção duradoura contra raios UV e danos climáticos.
- Hidrofugante : impermeabilização reforçada.

BELEZA DURADOURA

- Novo visual acetinado, mais próximo da naturalidade da madeira.
- Microporoso : deixa a madeira respirar.

O QUE TAMBÉM GOSTAMOS NESTE PROTETOR DE MADEIRA :

Formulado com resina vegetal, óleo e fibras de madeira, não derivados de petroquímicos ou agricultura orgânica. A fórmula contém **25% de carbono de origem biológica** no carbono total (segundo norma NF EN 16640).

CARTA DE COR



Incolor
ACETINADO



Carvalho dourado
ACETINADO



Carvalho claro
ACETINADO



Carvalho medio
ACETINADO



Mogno
ACETINADO



Carvalho escuro
ACETINADO



Cedro Branco
ACETINADO



Cinza Prata
ACETINADO



0,75 L / 2,5 L

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Para todos os tipos de carpintaria vertical, externa ou interna: revestimentos, persianas, portais, janelas, vigas, etc.

• Em todos os tipos de madeiras europeias ou exóticas, novas ou antigas: carvalho, coníferas, larício, abeto de Douglas, cedro vermelho, etc.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMAOS



SECADO
COMPLETO
/SECAGEM
COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA
RODILLO
PISTOLA
TRINCHA
ROLO
PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA
ÁGUA

RENDIMIENTO / RENDIMENTO



+/-15m²
= acabado en 2
capas / acabados
em 2 demãos,

10 persianas o 5 m de valla
10 persianas ou 5 m de cerca

PREPARAÇÃO

A madeira deve estar limpa, seca e livre de gordura.

• **MADEIRAS NÃO TRATADAS** : lixar para obter uma superfície lisa e retirar o pó. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL MADEIRAS V33.

• **MADEIRAS DIFÍCEIS NÃO TRATADAS** (exóticas, carvalho, larício, etc.) : Diluir a primeira demão com 10% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir. Para madeiras oleosas, desengordurar previamente com um produto adequado.

• **MADEIRAS JÁ PROTEGIDAS** : escovar para retirar as partes não aderentes, lixar para obter uma superfície lisa e retirar o pó.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação : entre 12 °C e 25 °C, sem vento. Mexer bem o protetor com um bastão longo e largo para misturar bem o produto. Aplicar em 2 demãos.

CONSELHOS

A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta.

• O produto incolor degrada-se mais rapidamente, por isso é utilizado apenas para manutenção de madeiras já envernizadas e tingidas, ou para misturar com outros tons da paleta de cores.

• Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

• No caso de uso por pulverização, usar luvas, roupas apropriadas e tentar não inalar os vapores.

• Minimize o desperdício de protetor, estimando a quantidade necessária. Recupere o protetor não utilizado, para a reutilizar. A reutilização de protetor pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

GARANTIA DE 10 ANOS

A garantia de 10 anos se aplica a :

• Madeiras novas ou renovadas de essências comuns : conforme o modo de preparação e de aplicação.

• **EXPOSIÇÃO** : exclusivamente em carpintaria vertical. Orientação Sul e Sudoeste: aplicar 3 demãos.

• A garantia se limita à devolução do produto (apresentação da embalagem e do recibo) e aplica-se apenas às propriedades do protetor.